19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-97806

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月30日

B 29 C 39/10 39/26 B 68 G 7/06 B 29 K B 29 L 105:04

31:58

6639-4F 6639-4F

6908-3K Α

4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

表皮一体発泡成形装置

20特 願 平2-215796

@出 顫 平 2 (1990) 8 月17日

@発 明 中 者 田

神奈川県横須賀市田浦港町無番地 関東自動車工業株式会

社内

の出 願 関東自動車工業株式会 神奈川県横須賀市田浦港町無番地

社

倒代 理 弁理士 平井 二郎

睭

1. 発明の名称

表皮一体発泡成形装置

2.特許請求の範囲

ウレタン発泡成形室を有する下型内の表皮端 *末都に上型との第1の合わせ部と、下型の表皮 材端末固定治具の外側に第2の合わせ都と、こ の第1、2の合わせ部の間に表皮材端末の処理 室を設け、この処理室に外部よりエアが給排さ れるエアバックを内設し、発泡成形の前工程で 前記エアバックを膨満して処理室内の空間を充 塞することを特徴とする表皮一体発泡成形装置。

3. 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本発明は、表皮材とウレタン発泡体とを成形 型にて一体成形する装置に関するもので、特に 表皮一体発泡成形シートの成形装置ある。

く従来の技術>

ファブリック等の表皮とスラブウレタンフォ ーム等のカバーパッドをフレームラミネート接

着してなる表皮材を縫製後所望の外形形状を有 ープン型内に表皮を型面にセットし、カ - パッド上に高圧発泡機にてポリオールとイ ソシアネートを混合注入、発泡硬化することに より表皮材とウレタンモールドフォームとを一 体に成形する方法は周知である。

従来、この成形装置は第3図で示すように、 表皮材3は織物、編み物等のファブリックとス ラブウレタンフォーム等の軟質樹脂の発泡体か らなるカバーパッドをフレームラミネート接着 したものを雑製し、その端末には成形後シート ームアッシイに組付固定するためのフック、 クリップ、ワイヤ等の係止具6が縫い付られて いる。成形時この係止具6を利用して腱い線の 位置ズレや表皮のシワ等の不具合を防止するた め、型の外壁に沿って設けた係止治具4に表皮 材を収付固定する。また、この成形型はウレタ ン発泡成形室1aと表皮材3の端末3aを係止治具 4とを有する下型1と、ガス抜き穴2aを有し前 記下型1の上面開口部を塞ぐ上型2とから構成

されている。尚、5はウレタン発泡体を示す。 <発明が解決しようとする課題>

また、カバーパッドや縫い合わせ部表皮材端 末等に含浸した樹脂液は発泡率が低く、密度の 高い、硬い樹脂層を形成するため、風合を損な うばかりでなく、クッション性を大幅に低下さ

ン発泡樹脂のライズアップにより埋められて型 内は完全に密封化されるため、型外への空気の 流出を防ぎ、発泡圧によるカバーパッドや表皮 材縫い合わせ部へのウレタン樹脂液の含浸硬化 や、縫い合わせ部からの樹脂の洩れを著しく低 減する。

く実施例>

以下本発明の実施例を図面に基づいて説明する。第1図において、1はウレタン発泡成形室1aを有する下型、2はガス抜き穴2aを有する上型である。3は前記ウレタン発泡成形室1aにセットされた表皮材であり、3aはその端末部であり、係止具6が経着されている。この表皮付きフォーム、例えば鍵製加工済みのカバーパッドはスラスーム、ファブリックは織物、モケット、カファイル、ジャージ等である。

前記下型1には表皮材3の端末部3aに上型2 との第1の合わせ部10aと、この第1の合わせ部10aに設けた表皮材3の端末を固定する係止 せ、商品性を損なう等の問題がある。

<課題を解決するための手段>

本発明は、上記従来の問題点を解消した表表の一体発泡成形方法を提供するものであり、その要旨は、ウレタン発泡成形室を有する下型内の最大部に上型との第1の合わせ部と、わせ部の表皮材端末間定治具の外側に第2のも材端での処理室を設け、この処理室に外部としての処理室を改まったを断潰して処理室内の空間を充寒することを特徴とするものである。

く作 用>

上記の装置により、発泡工程では表皮材は下型と上型との第2の合わせ部で完全に密封され、表皮材を介しての型内と外気との連通を完全に 遮断し、また、その端末処理室空間はエアーバックの野溝で埋めつくされ、発泡圧による型外への空気の流出が上型上部の小さなガス抜き穴を通してのみとなる。このガス抜き穴もウレタ

治具4と、この係止治具4の外側の第2の合わせ都10bと、前記第1、2合わせ都10a、10b間とに前記表皮3の端末部3aの処理室7が設けられている。

さらに、前記処理室7内には、エラストマー等よりなるエアバック8を装填し、これに型外部からエアを給排可能とするエア給排気通路9を接続する。尚、図示省略しているが、下型1、上型2共に温水ジャケットにより成形室内の型温度を50~55℃に加温制御するようになっている。

本発明は上記の成形型において、第2図で示すように、先ず、下型1内に表皮材3の表皮を型面と対峙させてセットし、表皮材3のカカバテを型が、下型内の端末処理室7の内壁に設けた係型内の端末処理室7の内壁に設けた係型に応じて租毛フェルト20や不緻布等の繊維質のシートを上型成形面に装着し、発泡樹脂原料5aを充填してもよい。

次いで処理室 7 に装填されているエアバック 8 (第2 図では図示省略)にエアを供給して野満させる。この影満したエアバック 8 は処理室 7 を埋め尽くして充塞され、成形時ウレタン街 脂の発泡圧による端末処理室 7 への空気の流入は最少限に防止される。

次に、液温25℃のウレタン発泡樹脂原料5aを表皮材3のカバーパッド面に注入散布し、直ちに下型1の上方開口部を上型2で閉じる。これにより型内と外気とはガス抜き穴2aを除き下型1と上型2との第1、2合わせ部10a、10bにて完全に遮断する。

やがてウレタン発泡樹脂原料 5aは三色化が進み、発泡樹脂のライズアップと共に型内上部の空気や発生するガスはガス抜き穴 2aより型外へ排出し、ガス抜き穴 2aも発泡樹脂で埋められて所要に発泡され、かつ硬化した発泡体 5 となり表皮材 3 と一体化する。そして、型を閉じて上型 2 を開き下型 1 内の製品を取り出す。

その結果、表皮の風合やクッション性の品質の良好な製品が得られる。また、発泡樹脂原料の使用量が従来と比較すると約20%低減することができコストダウンが図られる。

さらには、ウレタンモールドフォームの所望 の密度や硬さを得るための注入量の設定等の作 業性の向上と、ウレタンモールドフォームの品 質、特に密度や硬さ、クッション性の安定性が 向上する効果を有している。 成形品は縫い合わせ部や鍵に目からの発泡を手 に改改をでし、硬さを調べた結果、鍵には を圧着し、硬さを調べた結果、 の表皮を圧着し、硬さを調べた。 の表皮を圧着し、硬さを調べた。 の表皮を圧着した。 のおかないが断た、成形が断たは が11kg/cm³でもたりのの見掛け来い、 果成形の一次のであった。 が51kg/cm³であった。 が51kg/cm³であった。 をを発したりである。 が51kg/cm³であった。 をを発したらまたのである。 が51kg/cm³であった。 をを発したらまたのがである。 が51kg/cm³である。 ををは縫じ、 ををは ををは をを が2.0~3.0 mm。 であった。

く発明の効果>

以上のように本発明装置は、ウレタン発泡成形室を有する下型内の表皮端末部に上型との第1の合わせ部と、下型の表皮材端末固定治具の外側に第2の合わせ部と、この第1、2の合わせ部の間に表皮材端末の処理室を設け、この処理室に外部よりエアが給排されるエアバックを

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法の実施例を示す表皮一体 発泡成形型の断面図、第2図は同成形工程図、 第3図は従来方法の表皮一体発泡成形型の断面 図である。


1 …下型、2 …上型、3 …表皮材、3a…端末部、5 … 発泡体、7 …端末の処理室、8 …エアバック、10a … 第 1 の合わせ部、10b … 第 2 の合わせ部、

特 許 出 順 人 関東自動車工業株式会社

代 现 人 平 出 -



第1図



第3図

